

## Anlagen

### Prüfbericht

Die nachfolgende Information wurde via Datentransfer übermittelt und in diesen Bericht eingefügt. Das Original des akkreditierten Instituts liegt uns in unterzeichneter Form vor.

Comm. Herold; Projektnr.: 0403			C10 P 31	C10 G 05
			1017405-1	1017405-2
			Nr. 1 Fugenmasse außen - Boden	Nr. 2 Fugenmasse Möbel - Boden
Parameter	Dimension	Best.gr.	Fuge	Fuge
PCB-28	mg/kg	10	< 10	< 10
PCB-52	mg/kg	10	< 10	< 10
PCB-101	mg/kg	10	25	< 10
PCB-153	mg/kg	10	19	< 10
PCB-138	mg/kg	10	14	< 10
PCB-180	mg/kg	10	< 10	< 10
Summe PCB (gerundet):	mg/kg	10	58	< 10
Summe PCB nach LAGA:	mg/kg		290	-

*P 13, P 17 oder P 22*

			1017405-3
			Nr. 3 Deckenplatte
Parameter	Dimension	Best.gr.	Deckenplatte
PCB-28	mg/kg	0,1	4,5
PCB-52	mg/kg	0,1	120,0
PCB-101	mg/kg	0,1	1600,0
PCB-153	mg/kg	0,1	5000,0
PCB-138	mg/kg	0,1	6600,0
PCB-180	mg/kg	0,1	3900,0
Summe PCB (gerundet):	mg/kg	0,1	17000,0
Summe PCB nach LAGA:	mg/kg		85000

Berichtsidentifikation: 0403BHER

Dieser Bericht, auch auszugsweise, darf ohne die Zustimmung der Schadstoffberatung nicht vervielfältigt werden!

Schadstoffberatung  
Michael Albrecht, Dipl.-Ing.

Eichendorffstr. 37  
73095 Albershausen

Tel 07161 - 34593  
Fax 07161 - 34572

Bank: Kreissparkasse Göppingen  
Kto: 228 6255; BLZ 610 500 00